

WA210

海溪™天然胶乳胶黏剂

Technical Data Sheet 技术说明书

编号:TDSWA210 版本: 0
修订日期: 2021.2.1

概览

海溪™天然胶乳胶黏剂是以天然胶乳为原料经改性而成的一种水性胶黏剂。水性胶黏剂以水为溶剂或分散剂，取代了对环境有污染的有毒有机溶剂，是溶剂型体系的绝佳替代品。水性胶黏剂重量更轻并且通常需要较少的产品来形成耐用的粘合力。


特征

- 天然胶乳经由独家配方改性而成
- 天然胶乳从橡胶树上采集加工而得，纯天然、无污染、环保可再生
- 不含任何挥发性有机化合物（VOC），对环境友好，对人体安全健康
- 高初始抓力、高粘性、优异的内聚强度
- 优异的耐热耐水性
- 优异的稳定性，不分层，无沉淀
- 粘性持续时间长，可反复粘结撕开

应用

该型号可用于相册中照片与纸板材料之间的反复粘结。

规范

性质	规范
固含量, %	58-62
氨含量, %	<0.2
密度, g/mL	0.98 ±0.1
粘度*, cps	80-200
pH	9.5-11.0
快速粘合性, sec	5-15
机械稳定性, sec	≥120
外观	粘稠状液体
颜色*	WA210  天然色

备注: *粘度测试条件为 25°C, 20rpm ;
*颜色图样仅供参考, 请以实际颜色为准

安全

使用前请阅读产品技术说明书（TDS）和安全技术说明书（SDS）。在足够的通风条件下使用。使用后彻底洗手。请勿在工作区进食、饮水或吸烟。不用时保持容器密封。

包装

本产品提供以下容量的包装：

塑料罐：500mL / 1L

塑料桶：4L / 20L

铁桶或纸桶（内衬 PE 袋）：200L

八角纸箱（内衬 PE 袋）：1000L

存储

本产品保质期为 6 个月。

为了获得最佳效果，请将产品贮存在温度为 15-35°C 的无阳光直射、清洁干燥的库房密闭容器中。暴露于 <10°C 和 >40°C 的温度下可能损害胶乳，引起不可逆的凝固。请勿冷冻。请勿将胶乳直接贮存于金属容器中。

建议使用方法

为获得最好的使用效果，该系列产品建议使用专业喷枪喷涂或者专业刷子刷涂。

如果您想了解关于此规格的更多信息，或者您需要索取样品，请通过页面底部列出的联系方式联系我们。

-2-

免责声明：无锡市海溪新材料有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书（TDS）和安全说明书（SDS）的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用的产品之前，确定产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性、应用、质量、安全性、产品规格、适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术说明书中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视为实施专利技术的许可，也不应被视为未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。

获取更多信息，请访问 www.hxpolymers.com 或者 polymers.chinahaixi.com

无锡市海溪新材料有限公司

地址：江苏省无锡市惠山区凤翔北路 551 号

电话：0510-83751596 / 13306174311 邮箱：xqc@chinahaixi.com